

Магнитопровод витой ленточный с немагнитным зазором и малыми потерями MSC-16S-NGA

1 Назначение

Высокая индукция насыщения, низкие потери и высокий уровень подмагничивания постоянным током при сохранении высокой проницаемости выгодно отличают магнитопроводы серии MSC-NG от изделий из традиционных материалов, применяемых для выходных дросселей, дросселей корректоров коэффициента мощности, сглаживающих дросселей, дифференциальных дросселей, обратноходовых трансформаторов и проч.

2 Основные технические характеристики магнитопровода (с учетом $K_{з\text{ап}} = 0,72 \pm 0,02$)

Наименование параметра	Нормируемое значение
Коэффициент индуктивности A_L^* (мкГн/вит ²), $\pm 20\%$ (При $f=100$ кГц, $I \times w = 20$ мАхвит)	0,105
Максимальная магнитодвижущая сила I_{DC} , Ахвит	140
Магнитная проницаемость материала сердечника, $\pm 20\%$ (При $f=100$ кГц, $I \times w = 20$ мАхвит)	245

* Значение индуктивности на 1 витке.

3 Диапазон температур

От - 60 до +125°C


4 Размеры магнитопровода без контейнера

Размер, мм		
D, не более	d, не менее	H, не более
16,0	12,0	10,0

5 Размеры магнитопровода в контейнере

Размер, мм		
OD, не более	ID, не менее	HT, не более
18,7	9,4	12,8

Площадь окна, S: 69,3 мм²



6 Материал магнитопровода

Лента АМАГ 202 ТУ 6365-008-126002976-2016 из аморфного сплава на основе железа. Толщина ленты 18±2 мкм.

7 Типичные массогабаритные характеристики магнитопровода (с учетом $K_{зап} = 0,72 \pm 0,02$)

Длина средней линии, L_m : 44,0 мм

Эффективная площадь сечения, A_s : $15,0 \pm 0,4$ мм²

Масса без контейнера: 4,8 г $\pm 10\%$

Масса в контейнере, не более: 6,7 г

8 Характеристики материала магнитопровода

Индукция насыщения, B_{10} (25 °С): 1,4 Тл

Температура начала кристаллизации: 530 °С

Температура Кюри: 420 °С

Плотность: $7,3 \pm 0,1$ г/см³

9 Характеристики материала контейнера/покрытия

Тип: пластмассовый контейнер.

Огнестойкость, нагревостойкость: согласно ГОСТ Р 55756.

Цвет: серый / черный / белый.

10 Ресурс, сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок 25 лет*.

Гарантийная наработка 25000 часов в пределах гарантийного срока*.

* При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

11 Содержание драгоценных материалов

Драгоценных материалов не содержится.

12 Сведения о приемке

Магнитопроводы MSC-16S-NGA соответствуют КВШУ.684459.088 ОТУ,
и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____

дата

подпись и штамп СКК